




Creteo[®] Standard 990 - B30

Сух бетон C25/30 / GK4

Области на приложение: За бетониране тавани, отливане на кофражни блокчета, фундаменти, колони, стълбища, зидове и др. CreteoStandard 990 - B30 може по желание да се достави с по-висока ранна якост или със сулфатостойчив цимент.

Начин на употреба:



Технически данни:

Артикулен номер	42674	35805	42676
Вид опаковка (ОП)			
Разфасовка	1000 Kg/опак.	25 Kg/опак.	
Якост на натиск (на 28 дни)	> 30 MPa		
Покривност	ок. 500 литра/тон	ок. 12,5 литра/опак.	ок. 20 литра/опак.
Класове по въздействие	X0		
Клас по консистенция	F2		
Зърнометрия	0- 4 mm		
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kgK		
Необходимо количество вода	ок. 120 литра/опак.	ок. 3 литра/опак.	ок. 4,8 литра/опак.
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и техниката на работа.		

Основа на материала:

- Цимент
- Пресяти пясъци
- Добавки за по-добра обработваемост

Свойства:

- Пластична обработка
- Лесно се уплътнява
- Добра, рационална обработка

Условия по време на обработка: По време на обработката и съхненето, температурата на основата не трябва да пада под +5°. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от ускорено съхнене (пряко слънчево греење, вятър) и от допълнително навлажняване (дъжд).

Приготвяне: Бетон: една торба се смесва с чиста вода в бетонобъркачка или в принудителен смесител за около 2 минути. След изливане бетонът се трамбова с подходящ метод (струпване, вибриране...)

Начин на употреба: Рационална обработка се постига с проточен смесител с непрекъснато действие. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. Контролиране на пряко произведен бетон се извършва чрез следните параметри: определяне консистенцията на пресния бетон по слягане на конуса, консистенция на пресния разтвор, плътност и якост, тествани върху кубово тяло. Бетон след добавяне на водата трябва да се обработи в рамките на 1 час.

Съвети за безопасност: Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Информация за опаковката: Във влагозащитени хартиени торби

Съхранение: На сухо място, върху дървени скари. Срок на годност: минимум 12 месеца. Съгласно приложение XVII към регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% относ. влажност.



Creteo[®] Standard 990 - B30

Сух бетон C25/30 / GK4

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните в нея съответстват на настоящите ни познания и опит.

От нея не може да произтече обвързващо действие.

Продуктите на ROFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите консултанти са на Ваше разположение за въпроси относно употребата на продуктите.

Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.